
DATASHEET MasterJet S BlockOut 610 B1 STORM

Technische gegevens

Materiaal	Basismateriaal 100% PES garen met hoge sterktegraad, semicoated met PVC.
Garen	500 × 500 Denier / 28x28
Garen gewicht	ca. 122 g / m ² + - 10 g / m ² (volgens DIN 53352, 5B)
Zichtzijde	ca. 488 g / m ² + - 10 g / m ² (volgens DIN 53352, 5B)
Gramgewicht	ca. 610 g / m ² + - 20 g / m ² (volgens DIN 53352, 5A)
Dikte	ca. 0,48 mm + - 0,02 mm (volgens DIN EN ISO 2286-3)
Treksterkte	1850/1550 N / 5cm (volgens DIN 53352)
Scheursterkte	235/220 N (volgens DIN 53356)
Lasnaad aanbrengen	ca. 80 N / 5cm (volgens DIN 53357, 9B)
Temperatuurbestendigheid	van -20 ° C tot + 70 ° C (volgens DIN 53357, 10)
Brandbestendigheid	EN13501-1 gecertificeerd
REACH-gecertificeerd	Ja

Opmerking:

Deze informatie is gebaseerd op onderzoek en komt uit informatiebronnen die volgens ons betrouwbaar zijn. Vanwege de verschillende toepassingen en mogelijke beïnvloedingen tijdens en na het verwerken raden wij u aan om speciale toepassingen zelf te testen. Er is een tolerantie van 5% toegestaan op bovenstaande informatie. Naar aanleiding van deze informatie wordt geen garantie verleend.